

Icopal Water Renovator (DYSPERBIT)



Editia 05/2017

Destinatie:

Disperbit DN sau Db este o dispersie de masa asfaltica pentru grunduirea straturilor suport sau intretinerea suprafetelor (Dn – dispersie de culoare neagra; Db – dispersie de culoare rosie-caramizie). Dupa aplicare formeaza o masa compacta, omogena si impermeabila.

Domeniu de aplicare :

Icopal Water Renovator (Dysperbit se va folosi pentru amorsarea suprafetelor din beton sau pentru intretinerea acoperisurilor vechi hidroizolate cu carton asfaltat. Poate fi utilizat si pentru realizare acoperisurilor neaderente peste acoperisuri tip terasa sau a protectiilo exteroare impotriva umezelii.

Mod de aplicare:

Suprafata care urmeaza sa fie amorsata sau reabilitata va trebui sa fie curatata. Ea poate fi umeda dar nu poate prezenta acumulari locala de apa. Inainte de utilizare, continutul ambalajului se va amesteca bine dupa care se va aplica cu o bidinea. In cazul amorsarii suprafetelor din beton, continutul se va dilua in proportie de 1:2 cu apa dupa care se va amesteca pentru omogenizare. Atunci cand produsul se utilizeaza pentru reabilitarea suprafetelor bituminoase vechi de pe acoperisuri, se vor aplica minim 2 straturi, aplicarea celui de-al doilea realizandu-se dupa uscare primului strat. Aplicarea se va realiza la temperaturi exteroare mai mari de +10°C si si conditii atmosferice uscate. Grosimea maxima de aplicare a unui singur strat nu trebuie sa depaseasca 1-2 mm iar timpul de uscare este intre 12-24 ore in functie de natura substratului si conditiile meteo. Ultimul strat se va proteja prin aplicarea unui strat de granule minerale.



Depozitare:

Se pastreaza in ambalajul original in pozitie verticala, in incinte protejate de razele solare si ventilate, departe de orice sursa de caldura sau incendiu. Se va proteja impotriva inghetului.

Consum:

- intre 0,7 si 1,1 kg/m² *


*pe strat in functie de natura si starea stratului suport si a conditiilor meteo din momentul aplicarii

Informatii practice:

- ambalaj de plastic de 10 si 20 kg,
- valabilitate: 12 luni de la data productiei,
- dispersie pe baza de apa,
- gata de aplicare, nu necesita incalzire,
- aplicare in aer liber sau spatii ventilate

Documentatie de referinta:

PN-B-24000:1997



10 si 20 kg

0,7-1,1 kg/m²

12 luni