

Baumacol FlexMarmor

Adeziv flexibil superior alb



- Pentru marmură și piatră naturală
- Adeziv flexibil superior alb
- Grosime variabilă de aplicare: 3-20 mm

Produs Adeziv flexibil superior alb, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2TE S1 - conform SR EN 12004.

Compoziție Ciment alb, nisip fin, adaosuri, aditivi.

Proprietati Adeziv flexibil superior alb pentru marmura si piatra naturala cu aplicare in pat gros, grosie 3-20 mm.

Utilizare La interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea placajelor de marmură, plăcilor din piatră naturală și artificială translucide, deschise la culoare, pentru placajelor ceramice de toate tipurile inclusiv gresie porțelanată etc., placaje cu absorbția de apă din grupele Ia, Ib, II și III, conform SR EN14411:2007.
Utilizat pentru lipirea placajelor cu dimensiunea maximă S=2500 cm² (50x50cm) și grosimi uzuale ale placajului ceramic 6-20 mm. Pentru lipirea placajelor ceramice în spații comerciale, terase, piscine, fațade, spații umede pe pardoseli încălzite, peste hidroizolații, pe plăci ceramice existente.

Date Tehnice	Culoare:	alb
	Standard:	SR EN 12004
	Clasificare:	C2 TE S1
	Temperatura de aplicare:	min. 5 - max. 30 °C functie de tipul si dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului si tipul gletierei
	Timp de lucrabilitate:	aprox. 4 h
	Timp deschis:	max. 30 min
	Timp de asteptare:	max. 5 min
	Timpul de amestecare:	aprox. 3 - 5 min
	Timp de corecție:	aprox. 5 min
	Grosimea maximă a stratului:	20 mm
	Grosimea minimă a stratului:	3 mm
	Solicitare pas:	24 h se chituieste placajul ceramic

	Baumacol FlexMarmor 25 kg
Granula maxima	max. 0.6 mm
Consum	aprox. 3 kg/m ² functie de tipul si dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului si tipul gletierei
Necesar apa	aprox. 7.5 l/Sac

Livrare sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

Depozitare 12 luni, loc uscat, pe paleți din lemn, înfoliați, în ambalaje originale, nedesfăcut.

Calitate asigurata Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.