

# StuccoDecor DI PERLA

Masă de șpaclu decorativă, cu reflexe metalice-perlate pentru suprafețe interioare.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor StuccoDecor DI PERLA este o masă de șpaclu cu reflexe metalice-perlate, pentru realizarea de decorațiuni individuale ale pereților în spațiile interioare.

Proprietăți

- ecologică
- fără solvenți și fără plastifianți
- diluabilă cu apă
- aplicare ușoară
- rezistență ridicată

Liant

Liant polimeric organic

Ambalaj/Capacitate recipient

1,25 și 2,5 litri

Culoare

Bază Silber, Bază Gold

Capadecor StuccoDecor DI PERLA poate fi nuanțat computerizat pe sistemele ColorExpress în 85 nuanțe de culori (71 nuanțe din Bază Silber, 14 nuanțe din Bază Gold) În cazul nuanțării manuale, vă rugăm să amestecați întreaga cantitate de produs pentru a evita diferențele de culoare. Bazele se utilizează numai nuanțate!

Grad de luciu

Semi-lucios

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț, în recipiente bine închise.

Date tehnice

Lavabilitate: Clasa 2

Granulație: fină

Densitate

Cca. 0,96 g/cm<sup>3</sup>

Produs complementar

Caparol Weissgrund

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	?	-	-
(-) nu este adecvat / (?) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Prelucrare

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale (tencuieli, beton, zidărie de cărămidă), gips-carton, placi fibroase tari, elemente prefabricate, acoperiri vechi portante.

Pregătirea suprafeței

**Pregătirea stratului suport :**

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil cu Akkordspachtel Mittel sau Fein, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduiește apoi cu Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu stratul decorativ final.

**Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:**

Tencuielile solide, normal absorbante se grunduiesc cu Caparol Weissgrund. Pe tencuielile ușor absorbante se aplică un strat de grund CapaSol. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tencuieli de gips sau din grupa PIV:**

Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

**Placile din gips și gips-carton:**

Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi și cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol LF. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

Pe zonele normal absorbante se va grundui cu Caparol Weissgrund. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

**Beton:**

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât și resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

**Vopsitoriile vechi portante:**

Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

**Vopsitoriile vechi neportante:**

Vopsitoriile neportante cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

**Vopsitoriile vechi cu umă:**

Suprafața suport se spală. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tapetele ruгоase, în relief, din hârtie, tapetele neaderente:**

Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet și de adeziv. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:**

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, rugină sau grăsimi, se spală cu un degresant și se lasă să se usuce. Se aplică un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informația tehnică nr.384).

**Zonele cu greșeli:**

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

**Indicație:**

La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spații interioare, apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza Amphisilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul suport se grunduiește în prealabil cu Caparol Weissgrund în culoarea stratului final. Pentru aplicare se utilizează un fier de glet venețian. De obicei sunt necesare pentru finisarea suprafeței două faze de lucru.

	<p><b>1. Prima etapă:</b> Capadecor StuccoDecor DI PERLA nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, se aplică uniform, pe suprafața pregătită anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.</p> <p><b>2. A doua etapă:</b> Ulterior, Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanță, se aplică cu ajutorul unui fier de glet venețian până la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurtă perioadă de uscare, cu același fier de glet se nivelează ușor suprafața, obținându-se astfel aspectul caracteristic perlat.</p> <p><b>Indicație:</b> Pentru evitarea îmbinărilor vizibile, se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.</p> <p><b>Consum</b> Cca. 120-150 ml/mp pentru 2 straturi. Pentru determinarea consumului exact se recomandă efectuarea de probe.</p> <p><b>Condiții de prelucrare</b> <b>Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:</b> + 5°C pentru substrat și aer. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%.</p> <p><b>Timp de uscare</b> La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 12 ore. Este uscat în profunzime și poate fi supus unor încălzări după 1-2 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.</p> <p><b>Curățarea uneltelor</b> Se curăță cu apă imediat după utilizare.</p>
--	--

## Recomandări

<b>Măsuri de securitate</b> (valabile la data imprimării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.
<b>Eliminare</b>	Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
<b>Valoare limită admisă de UE</b> pentru conținutul VOC	Pentru acest produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.
<b>Cod produs Vopsele și lacuri</b>	M-DF01
<b>Compoziție</b>	Dispersie de copolimer acrilic-stiren, pigmenți, componente minerale, apă, aditivi.
<b>Asistență tehnică</b>	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
<b>Support Tehnic</b>	Tel.: 0800.800.600 E-Mail: <a href="mailto:tehnic@caparol.ro">tehnic@caparol.ro</a>

### Informații tehnice nr. EXL-CD010D · Ediție: Octombrie 2018

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).